


iQ GRANIT & iQ GRANIT ACOUSTIC

TEKNİK FÖY

STANDARTLAR

iQ GRANIT

iQ GRANIT ACOUSTIC

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA			
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen, tek katmanlı vinil zemin kaplaması	-
	ISO 11638	-	Homojen akustik vinil zemin kaplaması
	EN 13845	-	-
	EN ISO 10874	34	34
Bağlayıcı İçerik	EN 651	Tip I	-
	EN ISO 10582	-	Tip II
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm	3.5 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	2800 g/m ²	3810 g/m ²
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm
Yüzey Güçlendirmesi	EN ISO 24340	Yeni iQ PUR	Yeni iQ PUR
Teslim Şekli	EN ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 25 m x 200 cm	Yaklaşık 23 m x 200 cm
	ISO 24342 (Karo)	61.0 x 61.0 cm	-
		14 karo/kutu = 5.21 m ²	
CE KRİTERLERİ (EN 14041)			
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07	0019-0040-DoP-2013-07
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf B _{fl} s1	Sınıf B _{fl} s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 Kw/m ²	≥ 8 Kw/m ²
	EN ISO 11925-2	Testi geçti	Testi geçti
Gemilerde Kullanım	IMO FTPC Bölüm 5 ve 2 IMO Res. A653		-
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	< 2 kV	-
Termal İletkenlik	EN 12667	0.01 m ² K/W	0.035 m ² K/W
Kayma Direnci	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3
TEKNİK PERFORMANS			
Kalıcı Batma Direnci	EN ISO 24343-1	Yaklaşık 0.02 mm (Ortalama Değer: 0.10 mm)	Yaklaşık 0.09 mm (Ortalama Değer: 0.20 mm)
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	-	Yaklaşık 15 dB
Kayma Direnci	DIN 51130	R9	R9
	DIN 51097	-	-
Temiz Oda Testi	ISO 14644-1	ISO Sınıf 4	-
Islak Oda Uygunluk	EN 13553 Ek A	Su geçirmez	-
Sandalye Ayağı Testi	ISO 4918	Uygun	Uygun
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Mükemmel	Mükemmel
Elektrik Yalıtımı	VDE 0100, Bölüm 600	-	-
Elektrik Direnci	ESD- SP metod 2472 onaylı	-	-
	EN 1081	-	-
	EN/IEC 61340-4- / 100 V EN/IEC 61340-4-5	-	-
Dekontaminasyon	ISO 8690 - DIN 25415	Mükemmel	Mükemmel
Bakteri Üremesi Direnci	ISO 846 Bölüm C	Bakteri üremesini desteklemez	Bakteri üremesini desteklemez
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C
ÇEVRE PERFORMANSI			
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER			
		49+1 Çok renkli* + 12 iQ Granit Micro	20

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (03/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

